Tairyfil Carbon Fiber Specification

Ref: TS-12K35R

Test Method：JIS-7608

Product		TC-35R	
Filament Count		12K	
Unit		(English)	(SI)
Tensile Strength	Max	NA	NA
	Average	580Ksi	4,000MPa
	Min	530Ksi	3,657MPa
Tensile Modulus	Max	NA	NA
	Average	35.0Msi	240GPa
	Min	34.0Msi	234GPa
Yield (Line density)	Max	-	824g/1000m
	Average	-	800g/1000m
	Min	-	776g/1000m
Elongation		1.60~1.80%	
Sizing Type		Epoxy*	
Sizing content Wt%		1.0~1.4%	
Bobbin Weight		4kg	

＊Compatiable resin matrix: Epoxy, Vinyl Ester, BMI

Jan. 2015

FORMOSA PLASTICS CORPORATION
Tairylan Division
4F., 201, Tun Hwa N. Road, Taipei 105 Taiwan
TEL: +886-2-27122211 ext 8135, 6231
FAX: +886-2-27134818

SageZander Ltd
sales@sagezander.com
Tel: 01260 295264